

# ELEKTRODY BÖHLER Q E 7018-1 3,2MM \* 350MM (BÖHLER FOX 7018)



Nejběžnější bazická elektroda s garantovanými mechanickými vlastnostmi až do  $-30^{\circ}\text{C}$  vhodná pro nelegované oceli, odlitky, ocel nižší čistoty, s vyšším obsahem uhlíku, výplň pro návar těchto ocelí, kombinace s Hardox, konstrukce, zásobníky, kotle, díly strojů, automobilů, lodí.

Elektrody Böhler FOX 7018 jsou kvalitnější a levnější náhradou za E-B 121, E-B 123.

Průměr elektrody 3,2mm, délka 350mm

Balení 4,2kg, karton obsahuje 4 balení.

Možný prodej i na kusy, 1 kus cca 35 gramu - při objednávce na kusy uveďte do objednávky přibližně vypočtený podíl na celém balíčku a do poznámky požadovaný počet kusů.

**Objednávací číslo:** 78081501

**Výrobce:** BOHLER

**630,00 Kč**  
520,80 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	124,00	150,00
Prodej na celá balení (4.2 kg):	balení	520,80	630,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	4,34	5,25

## Kompletní popis:

Nejběžnější bazická elektroda s garantovanými mechanickými vlastnostmi až do  $-30^{\circ}\text{C}$  vhodná pro nelegované oceli, odlitky, ocel nižší čistoty, s vyšším obsahem uhlíku, výplň pro návar těchto ocelí, kombinace s Hardox, konstrukce, zásobníky, kotle, díly strojů, automobilů, lodí.

Elektrody Böhler FOX 7018 jsou kvalitnější a levnější náhradou za E-B 121, E-B 123.

Průměr elektrody 3,2mm, délka 350mm  
Balení 4,2kg, karton obsahuje 4 balení.

ENISO/AWS:  
E 42 4 B 42 H5  
E 7018 H4R

Rm  $540 \text{ N/mm}^2$   
Re  $400 \text{ N/mm}^2$

Chemické složení:

C-0.1%, Si-0.9%, Mn-1.1%, Fe-zbytek

Svařovací proud: 100-140A

Rozsah pracovních teplot: -30 až +450 °C

Výtěžnost: 115%

Použitelné pro základní materiál:

S185, S235JR, S275JR, E295, E335, S235JO, S275JO, S335JO, C22, C35, P235T1, P275T1, P235T2, P275T2, L240NB, L290NB, L290MB, P235GH, P265GH, P295GH, P275N, S275N, P275NH, P275NL1, S275NL1, P335N, S355N, P335NH, P355NL1, S335NL1, GP240R

ASTM např.

A 36, A 242, A 283 Gr. A-D, A 414 Gr.A-D, A 441, A 445, A516Gr.55-77, A 53 Gr.A-B, A106Gr.A-C, A 179, A 192, A 210Gr. A-1, A 285 Gr.A-C, A 414 Gr. A-C

Schválení:

ABS, DNV, LR, LTSS, CE

Obrázek pouze ilustrační.