

EL.BÖHLER UTP DUR 600 4.0X350MM - BALENÍ 1KG/19 KUSŮ



Bazická elektroda pro návar ve všech polohách kromě spádové. Návar odolný otěru, tlaku a rázům. Univerzální pancéřovací materiál pro oceli, lité oceli, manganovou ocel a nástrojové oceli. Zejména pro díly zemních a stavebních strojů, tj. hrany bagrových lžic, zuby, korečky, nástroje pro úpravu hornin, drtící čelisti a kužele, mlátící lišty, kladivové mlýny, řezné hrany i plochy nástrojů pracujících za studena.

Objednací číslo: 78085255

Výrobce: BOHLER

595,00 Kč
492,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Aktualizace 14.11.2022 poslední balíčky skladem, po vyprodání zásob nebude možné objednat. Děkujeme za pochopení.

Bazická elektroda pro návar ve všech polohách kromě spádové. Návar odolný otěru, tlaku a rázům. Univerzální pancéřovací materiál pro oceli, lité oceli, manganovou ocel a nástrojové oceli. Zejména pro díly zemních a stavebních strojů, tj. hrany bagrových lžic, zuby, korečky, nástroje pro úpravu hornin, drtící čelisti a kužele, mlátící lišty, kladivové mlýny, řezné hrany i plochy nástrojů pracujících za studena.

Svařovací parametry:
Svařovací proud 140-180A
Připojení =+/~.

návar 56-58 HRc
žíhání 780-820°C cca 25 HRc
kalení olej 1000-1050°C 60 HRc

Chemické složení čistého svárového kovu:

C 0,50%
Si 2,30%
Mn 0,50%
Cr 9,00%
Fe základ

Obrázek pouze ilustrační.