

ELEKTRODY BAZICKÉ OK 55.00 4,0X450 (NÁHRADA ZA E-B 125)



Bazická elektroda s vyšší pevností pro svařování řady konstrukčních ocelí, např. P235/S235 až P460/S460 aj. Svarový kov je odolný proti trhlinám za tepla. Elektroda je doporučena tam, kde je požadována dobrá vrubová houževnatost za nízkých teplot.

Objednací číslo: 5500404000

Výrobce: ESAB

1 794,00 Kč
1 482,42 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	239,10	289,00
Prodej na celá balení:	balení	1 482,42	1 794,00

Kompletní popis:

Bazická elektroda s vyšší pevností pro svařování řady konstrukčních ocelí, např. P235/S235 až P460/S460 aj. Svarový kov je odolný proti trhlinám za tepla. Elektroda je doporučena tam, kde je požadována dobrá vrubová houževnatost za nízkých teplot.

Obal: bazický

Teplota přesušení: 300-350 °C / 2 hodiny

Svařovací proud: =+ / ~

Napětí naprázdno: > 65V

Průměr elektrody: 4.0mm

Délka: 450mm

Svařovací proud: 140-200 A

Výtěžnost: 125%

Typické chemické složení čistého svárového kovu:

C 0.06% , Si 0.50 % , Mn 1.4%, Fe zbytek

Obsah difúzního vodíku: 4ml/100g svárového kovu

Klasifikace/certifikace:

ABS 3YH5

BV 3YH5

CE EN 13479

DB 10.039.03

DNV 4YH5

GL 3YH5

LR 3YH5

VdTUV 00632

