

Drát MIG AlMg5 pr.1,0mm balení 2kg

www.svarecky-chrudim.cz -> Materiály pro svařování -> Dráty MIG/MAG hliníkové



Drát pro svařování hliníkových slitin s obsahem hořčíku do 5%. Alternativní drát pro ESAB OK Autrod 5356 (starší značení OK Autrod 18.15)

Ochranný plyn (EN ISO 14175):
I1, I3

Svařovací proud: =+

Typické chemické složení drátu:

Si - 0.25%

Fe - 0.40%

Mn - 0.15%

Mg - 4.5-5.6%

Al - zbytek

Cr - max 0.80%

Zn+Ti - 0.25%

Cenová nabídka:

	Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní cena		458,57 Kč	555,00 Kč
Cena za balení 2.00 kg:		917,14 Kč	1 110,00 Kč