

Drát ESAB OK TIGROD 13.12 2.0x1000mm ER 80S-G

www.svarecky-chrudim.cz -> Materiály pro svařování -> Dráty TIG ocel



Nízkolegovaný drát s 1% Cr, 0.5% Mo pro svařování žárovevných a nízkolegovaných ocelí s vyšší pevností s pracovní teplotou do 450°. Především pro kořenové vrstvy a tenkostěnné díly.

Vhodnost pro svařování, např.:
13CrMo 4-5, G17CrMo 5-5 a jiné

Klasifikace, certifikace:
TÜV 04952

Klasifikace svarového kovu:
EN ISO 21952-A: W CrMo1Si
EN ISO 21952-B: W 55 1CM3
SFA/AWS A5.28: ER 80S-G

Svařovací proud:
Typické chemické složení drátu (%):

C 0,10
Si 0,60
Mn 1,00
Cr 1,10
Mo 0,50

Jiné údaje:
W.Nr. ~ 1.7339

Dovolujeme si vás upozornit:
Při zaslání kusových TIG drátů, dlouhých řezáků a ostatního metrového zboží připočítáváme k celkové částce +35,- Kč bez DPH.
Při objednávce celého balení drátů cena nebude účtována.
Děkujeme za pochopení.

Vážení zákazníci, dráty TIG a ostatní metrové pájky a tyčky nedoporučujeme odesílat přes přepravní službu ZÁSILKOVNA, z důvodu vyšší ceny přepravného. Pokud budete na této přepravní společnosti nadále trvat, bude zásilka odeslána až po schválení skutečné přepravní částky (cca 200,- Kč bez DPH). Děkujeme za pochopení.

Cenová nabídka:

Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní cena	250,40 Kč	303,00 Kč
Trvale snížená cena (-10%)	225,36 Kč	273,00 Kč
Cena za bal 5.00 kg: (-10%)	1 126,80 Kč	1 363,00 Kč
Prodej již od jednoho kusu	6,01 Kč	7,30 Kč